

Система *Kölner KGGG* компонент 1

Sealer 123 A 100 мл-500 мл-1000 мл-4 л

Бесцветный пропиточный грунт

Sealer 123-A- часть системы *Kölner* является компонентом, закрывающим капилляры

Описание принципа работы

Характеристики продукта

Sealer 123-A- это водорастворимая мельчайшая дисперсия акриловой смолы без добавления органических растворителей, морозостойкая. После образования пленки набухает в воде, ноне полностью обратимо. Чистится кистью, смоченной в воде. Высохшие кисти чистятся только органическими растворителями, такими как этиловый спирт или ацетон. Гарантированный срок хранения не менее 12 месяцев, при хранении в прохладных закрытых помещениях.

Описание применения

В зависимости от впитывающей способности основы рекомендуем перед применением разбавить (водой) в пропорции 1 : ½ - максимум 1 : 1,5.

Разбавленный *Sealer* наносится на очищенную поверхность при помощи кисти либо пульверизатора. Расход средства зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности. При неожиданно высокой впитывающей способности поверхности *Sealer 123-A*-наносится 2-3 раза **по влажному слою**.

После подсыхания пропитывающего состава на поверхности не должно быть блестящей пленки. Сплошные пленки могут привести к образованию трещин при последующей грунтовке! При опасности образования пленки нужно уже во влажном состоянии стереть вещество, образующее пленку.

После подсыхания *Sealer* можно наносить грунтовку *Kölner-GlanzGold-Grund* либо другое образующее пленку смачивающее средство.

Sealer 123-A- лаковое покрытие либо цветная глазурь

Sealer 123-A- также может применяться в качестве защищающего от окисления покрытия по серебру либо отбитому металлу.

Сопротивление истиранию во влажном состоянии, например, при протирке влажной пленки салфеткой, ограничено (набухание). Не использовать *Sealer 123 -A*- при экстерьерных работах!

Лаковые покрытия на основе *Sealer 123-A*- имеют хорошую устойчивость к пожелтению, что подтверждается 8-летними наблюдениями воздействия дневного света во внутренних помещениях (важно для серебра!).

Разбавить *Sealer 123-A*- примерно на 20%, максимум 50% водопроводной водой и **однократно** нанести на покрытую металлом поверхность не слишком тонким слоем при помощи мягкой волосяной кисти.

Для уменьшения воздушных включений при нанесении смеси кисть предварительно слегка смочить.

Цветная, прозрачная глазурь, например, для патинирования или других технологий имитации, получают при помощи тонирования *Sealer* путем добавления растворенных в этиловом спирте красок, которые, например, поставляются в виде порошкообразных красителей для древесины. В растворенный горячим спиртом краситель добавляется 25% *Sealer 123-A*-. Чтобы *Sealers* не загустел, можно добавить немного воды. В результате получается быстро сохнущая глазурь с высоким глянцем, которую всегда можно разбавить водой.

Лаковое покрытие и пленку глазури можно удалить при помощи спирта.